

# ULTRACARE FUGA FRESCA

Voegen opfrisser

Polymeerverf voor het opfrissen van de kleur van cementgebonden voegen tussen tegels



## TOEPASSING

UltraCare Fuga Fresca is een gebruiksklare verf waarmee u binnenshuis snel en makkelijk cementgebonden voegen tussen tegels kunt opfrissen en van kleur kunt veranderen.

### Voorbeelden van toepassingen

UltraCare Fuga Fresca wordt gebruikt voor het wegwerken van kleur oneffenheden in voegen die bijvoorbeeld zijn veroorzaakt door een verkeerde toepassing van de mortel of voor het verwijderen van lelijke vlekken die ontstaan tijdens het gebruik.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

UltraCare Fuga Fresca is een water-gedragen polymeerverf op basis van acrylhars die, dankzij zijn bijzondere eigenschappen en zijn uitstekende dekkraft, het mogelijk maakt om gelijkmatig gekleurde voegen te verkrijgen, met minder wateropname en dus gemakkelijker te reinigen.

## BELANGRIJK

- Niet geschikt voor gebruik buitenshuis of op oppervlakken die onderhevig zijn aan continue onderdompeling (zwembaden, bassins, etc.).
- Als het product wordt gebruikt op terracotta vloeren of op steenmateriaal met een poreus, absorberend oppervlak, mag het alleen op de voegen worden aangebracht om vlekken te voorkomen.
- Breng het product aan op volledig uitgeharde cementgebonden voegmiddelen (de tijd varieert afhankelijk van het specifieke type voegmiddel).
- Niet gebruiken op epoxyvoegen of op dilatatievoegen die zijn afgedicht met producten op siliconen- of polyurethaanbasis.
- Gebruik **UltraCare Fuga Fresca** niet voor het verstevigen van brokkelige voegmortels of die met een slechte mechanische sterkte als gevolg van onvoldoende hydratatie.
- Als het kleurverschil tussen de originele kleur en de nieuwe kleur te groot is, kan het nodig zijn om meer dan één laag aan te brengen.

## AANBRENGEN

### Doseer flacon

Schud de flacon voor gebruik. Draai de dop los en breng het product aan door met de speciale spons licht op het oppervlak van de voegen te drukken, die schoon en vrij moeten zijn van losse delen, schimmels en kalkaanslag. Wacht een paar minuten tot het product droog (tijd afhankelijk van de omgevingsomstandigheden). Verwijder eventuele sporen van het product van de randen van de tegels met een vochtige spons. Reinig zorgvuldig na gebruik de spons op de flacon.

### Emmer

Het product is klaar voor gebruik.

Roer het product voor gebruik goed door in de emmer. Verdeel het product met een borstel met een geschikte grootte op het oppervlak van de voegen, die schoon en vrij moeten zijn van losse delen, schimmel en kalkaanslag.

Wacht een paar minuten tot het product droog is. Verwijder eventuele sporen van het product van de randen van de tegels met een vochtige spons.

## BESCHIKBARE KLEUREN

Verkrijgbaar in 40 kleuren uit het assortiment.

## VERBRUIK

Afhankelijk van de tegel- en voegafmetingen.

## VERPAKKING

Emmers van 1 kg en doseerflacons van 160 g.

## HOUDBAARHEID

24 maanden in de originele, afgesloten verpakking bewaard onder normale omstandigheden. Bescherm tegen vorst.

## VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website [www.mapei.com](http://www.mapei.com).  
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

## TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)

### PRODUCT

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Consistentie:</b>  | dikke vloeistof           |
| <b>Kleur:</b>   | beschikbaar in 40 kleuren |
| <b>Dichtheid:</b>   | 1,37 g/cm <sup>3</sup>    |
| <b>pH:</b>  | 9                         |
| <b>Droge stof gehalte:</b>  | 62%                       |
| <b>Brookfield viscositeit:</b>  | 8 Pa·s (# 6 - 10 tpm)     |
| <b>Dek vermogen (contrastverhouding):</b>                                       | 96,93                     |
| <b>Vuil opname (UNI 10792):</b>   | ΔE* 0,27                  |
| <b>Slijtweerstand (DIN 53778):</b>  | > 10.000 cycli            |
| <b>Weatherometer weerstand (ASTM G155), cyclus 1:</b>                           | ΔE* 0,04                  |
| <b>Aanbreng temperatuur:</b>  | van +5°C tot +35°C        |
| <b>Beloopbaar:</b>  | 2 uur                     |
| <b>Wachttijd voordat de behandelde voegen in contact mogen komen met water:</b> | 24 uur                    |

## ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

## JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

De meest up-to-date TDS kan worden gedownload van onze website [www.mapei.com](http://www.mapei.com).

**BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.**

| UltraCare Fuga Fresca |                |  |
|-----------------------|----------------|--|
| 100                   | WIT            |  |
| 103                   | MAAN WIT       |  |
| 111                   | ZILVER GRIJS   |  |
| 123                   | OUD WIT        |  |
| 112                   | MEDIUM GRIJS   |  |
| 113                   | CEMENT GRIJS   |  |
| 114                   | ANTRACIET      |  |
| 127                   | ARCTISCC GRIJS |  |
| 110                   | MANHATTAN 2000 |  |
| 187                   | LINNEN         |  |
| 176                   | GROEN-GRIJS    |  |
| 174                   | TORNADO        |  |
| 125                   | KASTEEL GRIJS  |  |
| 119                   | LONDON GRIJS   |  |
| 163                   | LICHT LILA     |  |
| 168                   | CERULEAN       |  |
| 167                   | AVIO           |  |
| 169                   | STAAL BLAUW    |  |
| 172                   | HEMELSBLAUW    |  |
| 177                   | SALIE          |  |
| 130                   | JASMIJN        |  |
| 131                   | VANILLE        |  |

|     |                |  |
|-----|----------------|--|
| 137 | CARIBBEAN      |  |
| 132 | BEIGE 2000     |  |
| 138 | AMANDEL        |  |
| 141 | KARAMEL        |  |
| 142 | BRUIN          |  |
| 189 | SPELT          |  |
| 133 | ZAND           |  |
| 134 | ZIJDE          |  |
| 188 | BISCUIT        |  |
| 135 | GOUD STOF      |  |
| 152 | BRUIN          |  |
| 144 | CHOCOLADE      |  |
| 149 | VOLCANO ZAND   |  |
| 145 | TERRA DI SIENA |  |
| 143 | TERRACOTTA     |  |
| 136 | MODDER         |  |
| 120 | ZWART          |  |
| 150 | GEEL           |  |

*N.B.: Door het drukproces kunnen de hierboven getoonde kleuren afwijken van de werkelijke kleur van het verwerkte product*

11009-01-2023 NL

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

