

MAPEFORM DMA 2000

Universeel ontkistingsmiddel met een chemische en fysieke werking

TOEPASSING

Anti-hechtende behandeling van ijzeren, aluminium en kunststof bekistingen (epoxyharsen, fenolharsen, polyester, polyurethaan).

Voorbeelden van toepassingen

Vergemakkelijken van ontkisting van:

- prefab beton;
- met stoom uitgehard beton;
- beton gestort in kunststof bekistingen;
- beton gestort in cementen of gipsen bekistingen;
- beton gestort in metalen bekistingen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Mapeform DMA 2000 bestaat uit een mengsel van speciale oliesoorten, corrosieremmers en speciale additieven, samengesteld in de MAPEI R&D laboratoria.

Mapeform DMA 2000 dankt zijn doeltreffendheid aan de fysieke werking van traditionele ontkistingsmiddelen, die de hechting van beton aan de bekisting tegengaan. Het ontkistingsmiddel gaat een reactie aan met het cement in het, met de bekisting in contact zijnde beton, en vormt tussen beide een zeer dunne isolatielaag.

De chemische werking van **Mapeform DMA 2000** garandeert absoluut een efficiënte scheiding van de twee elementen.

Het gebruik van **Mapeform DMA 2000** heeft de volgende voordelen:

- betere oppervlakte afwerking;
- geen stof op het oppervlak;
- geen smeervlekken, zelfs bij wit beton;
- minder schoonmaken van bekistingen;
- eenvoudige en zuinige applicatie.

BELANGRIJK

- Verdun **Mapeform DMA 2000** niet met water.
- Verdun **Mapeform DMA 2000** niet met oplosmiddel of andere oliesoorten.
- Gebruik **Mapeform DMA 1000** voor het strippen van ruwe houten bekistingen.

AANBRENGEN

Mapeform DMA 2000 is klaar voor gebruik.

Aanbrengen

Breng **Mapeform DMA 2000** met behulp van een vernevelingspomp aan op de schone en droge bekistingen.

Voor het effectief verwijderen van de bekistingen, mag de aanbevolen dosering niet worden overschreden.

Dit kan namelijk de vorming van fijn stof op het oppervlak veroorzaken, wat de uiteindelijke afwerking kan veranderen.

Reinigen

Gereedschap dat wordt gebruikt voor het aanbrengen van **Mapeform DMA 2000** kan worden gereinigd met oplosmiddel (ethylalcohol, etc.).

In het geval van bijzonder absorberende bekistingen, kan de dosering hoger zijn dan aanbevolen.

VERBRUIK

Metalen bekisting: 20-25 g/m².

Kunststof bekisting: 20-25 g/m².

Houten bekisting: 35-40 g/m².

HOUDBAARHEID

Mapeform DMA 2000 is 24 maanden houdbaar, mits in de originele verpakking bewaard.

VERPAKKING

Mapeform DMA 2000 is verkrijgbaar in tanks van 1000 l, vaten van 200 l en in jerrycans van 8,6 kg en 22 kg.

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Voor meer informatie over de voorzorgsmaatregelen, raadpleeg de Safety Data Sheet op de website www.mapei.com.
PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

TECHNISCHE GEGEVENS (specifieke waarden)	
PRODUCT	
Consistentie:	heldere vloeistof
Kleur:	amber geel
Dichtheid ASTM D1298:	0,86 ± 0,01 bij 15°C
Viscositeit bij 40°C ASTM D445:	cst 12,5
Ontkistende werking:	chemisch-fysisch
vlampunt ASTM D93:	100°C
GEGEVENS M.B.T. HET AANBRENGEN	
Bereiden:	klaar voor gebruik
Aanbrengen:	pomp uitgerust met lagedrukvernevelaar

ATTENTIE

Hoewel de voorgaande aanwijzingen en voorschriften op onze eigen ervaringen berusten, dienen zij slechts als een indicatie te worden beschouwd. De omstandigheden zullen in de praktijk telkens anders zijn en derhalve zal de gebruiker, alvorens hij of zij een van onze producten gaat gebruiken, zelf moeten nagaan of het product geschikt is voor het beoogde doel. In ieder geval is de gebruiker volledig verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van het product.

Raadpleeg de meest recente versie van het Technisch Datablad, verkrijgbaar via onze website www.mapei.com

JURIDISCHE KENNISGEVING

De inhoud van dit Technisch Data Blad ("TDS") mag worden gekopieerd naar een ander project-gerelateerd document. Het project-gerelateerd document dient tijdens het aanbrengen van het MAPEI product niet als aanvulling of vervanging van de in de betreffende MAPEI TDS gestelde eisen.

De meest up-to-date TDS kan worden gedownload van onze website www.mapei.com.

BIJ WIJZIGING IN DE BEWOORDING OF GESTELDE EISEN OPGENOMEN OF AFGELEID VAN DEZE TDS, VERVALT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN MAPEI.

8755-7-2021-nl

De reproductie van teksten, foto's en illustraties uit deze publicatie is verboden en wettelijk strafbaar

